

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application: 1 9 9 9 年 5 月 2 5 日

出 願 番 号
Application Number: 平成 1 1 年 特 許 願 第 1 4 4 3 3 2 号
[ST. 10/C]: [J P 1 9 9 9 - 1 4 4 3 3 2]

出 願 人
Applicant(s): H O Y A 株式会社

CERTIFIED COPY OF
PRIORITY DOCUMENT

2 0 0 4 年 7 月 3 0 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

小 川



【書類名】 特許願

【整理番号】 HOP0246

【提出日】 平成11年 5月25日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 H01S 3/06
G02B 6/00

【発明者】

【住所又は居所】 東京都新宿区中落合 2 丁目 7 番 5 号 ホーヤ株式会社内

【氏名】 伊東 勝久

【特許出願人】

【識別番号】 000113263

【氏名又は名称】 ホーヤ株式会社

【代理人】

【識別番号】 100092152

【弁理士】

【氏名又は名称】 服部 毅巖

【電話番号】 0426-45-6644

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 009874

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9116137

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 レーザ光発生装置及び光信号増幅器

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 レーザ活性物質に励起光を供給することによってレーザ光を発生させるレーザ光発生装置において、

前記レーザ活性物質と、前記レーザ活性物質を覆う非石英系の材質からなる外周部とを有する光ファイバと、

前記励起光の波長における屈折率が前記外周部と略等しい流動性媒質と、

内部を前記流動性媒質で満たし、前記光ファイバの少なくとも一部を納め、前記励起光を内部に閉じ込める励起光反射部と、

前記励起光反射部に前記励起光を導入する励起光導入部と、
を有し、

前記励起光反射部が前記流動性媒質の流路の一部を形成していることを特徴とするレーザ光発生装置。

【請求項 2】 前記流動性媒質は、前記光ファイバ及び前記励起光導入部を冷却する冷却媒質であることを特徴とする請求項 1 記載のレーザ光発生装置。

【請求項 3】 前記レーザ活性物質は、 Nd^{3+} 、 Yb^{3+} 、 Er^{3+} 、 Pr^{3+} 、 Ce^{3+} 、 Tm^{3+} 、 Ho^{3+} 、 Tb^{3+} 、 Dy^{3+} 、 Eu^{3+} 、 Eu^{2+} 及び有機色素から選ばれる少なくとも一つの物質であることを特徴とする請求項 1 記載のレーザ光発生装置。

【請求項 4】 前記光ファイバは、フッ化物ガラスファイバ、弗燐酸塩ガラスファイバ、カルコゲナイドガラスファイバ、オキシカルコゲナイドガラスファイバ、燐酸塩ガラスファイバ、テルライトガラスファイバ、硼酸塩ガラスファイバ、多成分系アルミノシリケートガラスファイバ或いはプラスチックファイバのうち少なくともいずれか 1 種類であることを特徴とする請求項 1 記載のレーザ光発生装置。

【請求項 5】 レーザ活性物質に励起光を供給することによってレーザ光を発生させるレーザ光発生装置において、

Yb^{3+} 、 Er^{3+} 、 Ce^{3+} 、 Tm^{3+} 、 Ho^{3+} から選ばれる少なくとも 1 種類のレ

ーザ活性物質と、前記レーザ活性物質を覆う石英系の材質からなる外周部とを有する光ファイバと、

前記励起光の波長における屈折率が前記外周部と略等しい流動性媒質と、

内部を前記流動性媒質で満たし、前記光ファイバの少なくとも一部を納め、前記励起光を内部に閉じ込める励起光反射部と、

前記励起光反射部に前記励起光を導入する励起光導入部と、
を有し、

前記励起光反射部が前記流動性媒質の流路の一部を形成していることを特徴とするレーザ光発生装置。

【請求項 6】 前記流動性媒質は、前記光ファイバ及び前記励起光導入部を冷却する冷却媒質であることを特徴とする請求項 5 記載のレーザ光発生装置。

【請求項 7】 レーザ活性物質に励起光を供給することによって信号光を増幅する光信号増幅器において、

前記レーザ活性物質と、前記レーザ活性物質を覆う非石英系の材質からなる外周部とを有する光ファイバと、

前記励起光の波長における屈折率が前記外周部と略等しい流動性媒質と、

内部を前記流動性媒質で満たし、前記光ファイバの少なくとも一部を納め、前記励起光を内部に閉じ込める励起光反射部と、

前記励起光反射部に前記励起光を導入する励起光導入部と、
を有し、

前記励起光反射部が前記流動性媒質の流路の一部を形成していることを特徴とする光信号増幅器。

【請求項 8】 前記流動性媒質は、前記光ファイバ及び前記励起光導入部を冷却する冷却媒質であることを特徴とする請求項 7 記載の光信号増幅器。

【請求項 9】 前記光ファイバは、フッ化物ガラスファイバ、弗燐酸塩ガラスファイバ、カルコゲナイドガラスファイバ、オキシカルコゲナイドガラスファイバ、燐酸塩ガラスファイバ、テルライトガラスファイバ、硼酸塩ガラスファイバ、多成分系アルミノシリケートガラスファイバ或いはプラスチックファイバのうち少なくともいずれか 1 種類であることを特徴とする請求項 7 記載の光信号増

幅器。

【発明の詳細な説明】

【0 0 0 1】

【発明の属する技術分野】

本発明はレーザ光発生装置及び光信号増幅器に関し、特にレーザファイバのレーザ活性物質に励起光を供給することにより、レーザ光を発生するレーザ光発生装置及び光信号を増幅する光信号増幅器に関する。

【0 0 0 2】

【従来の技術】

近年、光通信または光加工技術分野において、安価で高出力のレーザ光発生装置の実用化が望まれている。

【0 0 0 3】

そのような中、光ファイバレーザ発振器または光導波路型レーザ発振器は、コア径及びコアとクラッドの屈折率差を調節して設計、作製することで容易に発振モードを単一にでき、かつ光を高密度に閉じ込めることでレーザ活性物質と光との相互作用を高め、かつ長さを長くすることで相互作用長を大きくとれるので高い効率で空間的に高品質のレーザ光を発生することができることが知られている。

【0 0 0 4】

ここで、レーザ光の高出力化または高効率化を実現するには、いかに光ファイバまたは光導波路のレーザ活性イオンまたは色素その他の発光中心添加領域（通常はコア部）に効率よく励起光を導入するかが課題となる。

【0 0 0 5】

しかし、通常単一モードの導波条件にコア径を設定するとその径はレーザ活性イオンまたは色素その他の発光中心の添加領域（通常はコア部）の十数 μm 以下に限定され、この径に効率よく励起光を導入するのは一般に困難である。

【0 0 0 6】

そこで、クラッド部の外側にクラッド部よりもさらに屈折率が低い透明物質で構成される第2クラッド部を設け、第2クラッド部とクラッド部の屈折率差に起

因する全反射によって端面より導入された励起光を第一クラッド部及びコア部内に閉じ込め、レーザ活性イオンまたは色素その他の発光中心の添加領域（通常はコア部）を閉じ込められた励起光が通過するにしたがって徐々にレーザ活性イオンまたは色素その他の発光中心に励起光を吸収させ、高出力のレーザ光を出力する方法が知られている。これが2重クラッド型ファイバレーザである。（E. Snitzer、H. Po、F. Hakimi、R. Tumminelli、and B. C. McClum、in Optical Fiber Sensors、Vol. 2 of 1988 OSA Technical Digest Series (Optical Society of America、Washington、D. C.、1988)、paper PD5.）。

【0007】

しかし、2重クラッド型ファイバレーザの場合、内部のクラッド部の断面形状が円形であるとレーザ活性イオンまたは色素その他の発光中心の添加領域（通常はコア部）付近を選択的に透過する励起光のみが効率よくレーザ活性物質に吸収され、そうでない部分の吸収効率が非常に低い。すなわち、モードによる吸収飽和が起こるといった問題があった。

【0008】

そこで、内部のクラッド部の形状を矩形にするような工夫がおこなわれているが、一般に円形以外の断面形状のファイバを作製するのは困難であり、かつ機械的な強度にも不足しがちである。

【0009】

これらの問題を解決するものとして、ファイバにおけるレーザ活性イオンまたは色素その他の発光中心の添加領域（通常はコア部）に対し、側面から励起光を導入する光ファイバレーザ装置（特開平 1 0 - 1 3 5 5 4 8）及びレーザ装置（特開平 1 0 - 1 9 0 0 9 7）が提案されている。

【0010】

側面から励起光をレーザ活性イオンまたは色素その他の発光中心の添加領域（通常はコア部）に励起光を導入する場合は、通常レーザ活性イオンまたは色素その他の発光中心の添加領域（通常はコア部）の直径（ d ）に比べて導波路長（ L ）が非常に長く、 $L/d > 106$ 以上もとれるので導波路の断面方向から励起光を導入する方法よりも非常に多くの励起エネルギーをファイバまたは導波路内に

導入することが可能となる。

【0 0 1 1】

このような光ファイバレーザ装置（特開平 1 0 - 1 3 5 5 4 8）及びレーザ装置（特開平 1 0 - 1 9 0 0 9 7）では、励起光がファイバを横切る形で伝播していくため、各ファイバ間の隙間を光学的に品質が高い低損失な構成とする必要がある。そのため従来は、ファイバを光学接着剤に埋め込む構成あるいはファイバ間を熱融着させる構成等をとることにより、このような低損失な構成を実現していた。

【0 0 1 2】

【発明が解決しようとする課題】

しかし、光学接着剤でのファイバ間の隙間埋め込みは、有機物である光学接着剤を用いることとなるため、この光学接着剤が励起光によりダメージを受けやすく、耐光パワー性が低いという問題がある。

【0 0 1 3】

一方、熱融着方法には耐光パワー性の問題はないが、一般的に難易度の高い製造工程を取らなければならず、特に非酸化物ガラスを用いたファイバの場合には結晶化に対する安定度が低い為、融着面に結晶が析出し、融着が不可能となるか或いはこの結晶が散乱源となり励起光の吸収効率が低下するという問題がある。

【0 0 1 4】

本発明はこのような点に鑑みてなされたものであり、耐光パワー性が高く、製造が容易な、非石英系ファイバを使用したレーザ光発生装置を提供することを目的とする。

【0 0 1 5】

また、本発明の他の目的は、耐光パワー性が高く、製造が容易な、石英系ファイバを使用したレーザ光発生装置を提供することである。

さらに、本発明の他の目的は、耐光パワー性が高く、製造が容易な、非石英系ファイバを使用した光信号増幅器を提供することである。

【0 0 1 6】

【課題を解決するための手段】

上記課題を解決するために、レーザ活性物質に励起光を供給することによってレーザ光を発生させるレーザ光発生装置において、前記レーザ活性物質と、前記レーザ活性物質を覆う非石英系の材質からなる外周部とを有する光ファイバと、前記励起光の波長における屈折率が前記外周部と略等しい流動性媒質と、内部を前記流動性媒質で満たし、前記光ファイバの少なくとも一部を納め、前記励起光を内部に閉じ込める励起光反射部と、前記励起光反射部に前記励起光を導入する励起光導入部とを有し、前記励起光反射部が前記流動性媒質の流路の一部を形成していることを特徴とするレーザ光発生装置が提供される。

【0017】

ここで、光ファイバはレーザ光を発生させ、流動性媒質は各光ファイバ間の隙間を埋めながら流動し、励起光反射部は内部を流動性媒質で満たし、光ファイバの少なくとも一部を収納し、励起光を内部に閉じ込め、励起光導入部は励起光反射部に励起光を導入する。

【0018】

また、レーザ活性物質に励起光を供給することによってレーザ光を発生させるレーザ光発生装置において、 Yb^{3+} 、 Er^{3+} 、 Ce^{3+} 、 Tm^{3+} 、 Ho^{3+} から選ばれる少なくとも 1 種類のレーザ活性物質と、前記レーザ活性物質を覆う石英系の材質からなる外周部とを有する光ファイバと、前記励起光の波長における屈折率が前記外周部と略等しい流動性媒質と、内部を前記流動性媒質で満たし、前記光ファイバの少なくとも一部を納め、前記励起光を内部に閉じ込める励起光反射部と、前記励起光反射部に前記励起光を導入する励起光導入部とを有し、前記励起光反射部が前記流動性媒質の流路の一部を形成していることを特徴とするレーザ光発生装置が提供される。

【0019】

ここで、光ファイバはレーザ光を発生させ、流動性媒質は各光ファイバ間の隙間を埋めながら流動し、励起光反射部は内部を流動性媒質で満たし、光ファイバの少なくとも一部を収納し、励起光を内部に閉じ込め、励起光導入部は励起光反射部に励起光を導入する。

【0020】

さらに、レーザ活性物質に励起光を供給することによって信号光を増幅する光信号増幅器において、前記レーザ活性物質と、前記レーザ活性物質を覆う非石英系の材質からなる外周部とを有する光ファイバと、前記励起光の波長における屈折率が前記外周部と略等しい流動性媒質と、内部を前記流動性媒質で満たし、前記光ファイバの少なくとも一部を納め、前記励起光を内部に閉じ込める励起光反射部と、前記励起光反射部に前記励起光を導入する励起光導入部と、を有し、前記励起光反射部が前記流動性媒質の流路の一部を形成していることを特徴とする光信号増幅器が提供される。

【0021】

ここで、光ファイバは信号光を増幅させ、流動性媒質は各光ファイバ間の隙間を埋めながら流動し、励起光反射部は内部を流動性媒質で満たし、光ファイバの少なくとも一部を収納し、励起光を内部に閉じ込め、励起光導入部は励起光反射部に励起光を導入する。

【0022】

【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施の形態を図面を参照して説明する。

まず、本発明における第1の実施の形態について説明する。

【0023】

図1は、第1の実施の形態におけるレーザ発生装置1の構成図である。

レーザ発生装置1は、レーザ光を発生する1本につながった非石英系光ファイバであるレーザファイバ2、レーザファイバ2の一部が収納されるファイバ収納ボックス4、レーザファイバ2の一端に取り付けられる反射ミラー5及びファイバ収納ボックス4内に励起光を導入する励起光導入用ファイバ3により構成されている。ファイバ収納ボックス4には、ファイバ収納ボックス4内にマッチングオイル6を導入するマッチングオイル導入口4a及びファイバ収納ボックス4内からマッチングオイル6を排出するマッチングオイル排出口4bが設置されており、これらによりマッチングオイル6の導入及び排出が行われる。

【0024】

レーザファイバ2はファイバ収納ボックス4内に収納され、その両端部をファ

イバ収納ボックス 4 の外部に配置する。ファイバ収納ボックス 4 の外部に配置されたレーザファイバ 2 の一端には反射ミラー 5 が取り付けられる。

【0025】

レーザファイバ 2 としてフッ化物ガラスやカルコゲナイドガラス、テルライトガラス等を用いた非石英系ファイバを用いる場合、その低いマルチフォノン吸収によって、石英系ファイバでは実現し得ない主に中赤外域の波長を含むレーザ発振が可能になる。例えば、ドープコア 2 a の材質として Ce^{3+} を用いた場合、発信されるレーザの波長は $5\ \mu\text{m}$ であり、 Pr^{3+} を用いた場合には、 $5\ \mu\text{m}$ 、 $1.3\ \mu\text{m}$ 及び $2.3\ \mu\text{m}$ の波長のレーザ光を発信することができる。その他、非石英系ファイバにおけるドープコア 2 a の材質と、それらに対応する発信レーザの波長を羅列すると、 Nd^{3+} : $5\ \mu\text{m}$ 、 $2.5\ \mu\text{m}$ / Tb^{3+} : $5\ \mu\text{m}$ / Dy^{3+} : $3\ \mu\text{m}$ 、 $1.34\ \mu\text{m}$ 、 $1.7\ \mu\text{m}$ / Ho^{3+} : $5\ \mu\text{m}$ 、 $4\ \mu\text{m}$ 、 $3\ \mu\text{m}$ 、 $2\ \mu\text{m}$ / Er^{3+} : $3\ \mu\text{m}$ 、 $3.5\ \mu\text{m}$ 、 $4\ \mu\text{m}$ / Tm^{3+} : $5.5\ \mu\text{m}$ 、 $4\ \mu\text{m}$ 、 $2\ \mu\text{m}$ 、 $1.2\ \mu\text{m}$ / Eu^{2+} : $0.5 \sim 0.4\ \mu\text{m}$ のようになる。

【0026】

また、一般にフッ化物ガラスやカルコゲナイドガラス、テルライトガラス等は、ESA（励起準位からの吸収）による多光子吸収も石英系ガラスに比べてその強度が大きく、長波長から短波長への振動数上方変換が可能である。例えば Er^{3+} による緑色光レーザ、 Pr^{3+} による赤、緑、青色レーザ、 Tm^{3+} による青色レーザ等が知られている。

【0027】

また光増幅器においては Pr^{3+} を添加したフッ化物またはカルコゲナイドガラスファイバで、石英系ファイバでは増幅困難な $1.3\ \mu\text{m}$ 帯の波長の光信号を増幅する事もできる。また、 Er^{3+} を添加した多成分アルミノシリケートガラスやテルライトガラスではその $1.5\ \mu\text{m}$ 帯域の光信号増幅において増幅利得の波長依存性が石英系ファイバに比べて少なく、波長多重光通信において非常に広帯域の増幅が可能になる。

【0028】

励起光導入用ファイバ 3 は、その先端がファイバ収納ボックス 4 の内部に達す

るように取り付けられ、その先端から励起光をファイバ収納ボックス 4 内に照射する。励起光源としては、一般に市販されている波長 $1.5 \mu\text{m}$ 、 $0.98 \mu\text{m}$ 、 $0.9 \mu\text{m}$ 、 $0.8 \mu\text{m}$ 、 $0.67 \mu\text{m}$ の LD 等を用いる。その外に LD 励起の固体レーザを励起光源にする事もできる。この場合、 $1.06 \mu\text{m}$ 、 $1.1 \mu\text{m}$ 、 $0.53 \mu\text{m}$ 等の波長が使用できる。

【0029】

マッチングオイル 6 は、流動性を上げるためになるべく低粘性のものが好ましい。また、後述する非石英ガラスクラッド 2 b は水分によって劣化するため、マッチングオイル 6 には水分含有量の少ないものが好ましい。

【0030】

図 2 は、ファイバ収納ボックス 4 内部の様子を表した拡大断面図である。

ファイバ収納ボックス 4 の内部は、まず一面に金メッキ加工が施されることにより金メッキ層 4 c が構成されており、さらにその金メッキ層 4 c の表面には、透明フッ素樹脂による透明フッ素樹脂クラッド層 4 d が形成されている。

【0031】

ファイバ収納ボックス 4 の内部に収納されるレーザファイバ 2 は、励起光によりレーザ光を発生するドープコア 2 a 及びそれを取り囲む非石英ガラスクラッド 2 b により構成されており、ドープコア 2 a を中心とし、非石英ガラスクラッド 2 b を外周部とする同軸構成をとっている。そして、各レーザファイバ 2 は、流動性を有するマッチングオイル 6 によってその隙間を埋められている。

【0032】

ここで、非石英ガラスクラッド 2 b 及びマッチングオイル 6 は、お互いに光の屈折率がほぼ等しいものを用い、透明フッ素樹脂クラッド層 4 d は、非石英ガラスクラッド 2 b 及びマッチングオイル 6 よりも光の屈折率が小さいものを用いる。また、ドープコア 2 a は、非石英ガラスクラッド 2 b よりも光の屈折率の大きいものを用いる。

【0033】

次に、図 1 及び図 2 を用いて本形態のレーザ光発生装置 1 の動作について説明する。

まず、マッチングオイル 6 の流れについて説明する。

【0 0 3 4】

ポンプ等により圧力を加えられたマッチングオイル 6 は、マッチングオイル導入口 4 a からファイバ納入ボックス 4 の内部に注入される。ファイバ収納ボックス 4 の内部に注入されたマッチングオイル 6 は、ファイバ収納ボックス 4 の内部を隙間なく満たし、マッチングオイル排出口 4 b より排出される。これにより、ファイバ納入ボックス 4 の内部には、マッチングオイル 6 が常に流動した状態が作り出される。一般に、非石英系ファイバは石英系ファイバに比べて耐熱性が低い。非石英系ファイバを用いる場合、このマッチングオイル 6 の流動により、マッチングオイル 6 の劣化を防止するだけでなく、非石英系ファイバの劣化も防止する。

【0 0 3 5】

次に、レーザ光発生動作について説明する。

励起光導入用ファイバ 3 によりファイバ収納ボックス 4 の内部に導入された励起光は、ファイバ収納ボックス 4 内のレーザファイバ 2 及びマッチングオイル 6 を横切りながらファイバ収納ボックス 4 内部を進み、ファイバ収納ボックス 4 の内側壁に達した励起光は金メッキ層 4 c あるいは透明樹脂クラッド層 4 d で反射される。反射された励起光は同じようにファイバ収納ボックス 4 内を進み、金メッキ層 4 c あるいは透明フッ素樹脂クラッド層 4 d での反射を繰り返す。

【0 0 3 6】

このとき各レーザファイバ 2 を横切る励起光の一部は、ドープコア 2 a に達し、励起光が照射されたドープコア 2 a はレーザ光を発生する。発生したレーザ光はドープコア 2 a 内を進み、レーザファイバ 2 の両端に達する。レーザファイバ 2 の両端のうち反射ミラー 5 が設置された側に達したレーザ光はそこで反射され、レーザファイバ 2 のもう一端から取り出される。

【0 0 3 7】

このように、本形態では、ファイバ収納ボックス 4 内にレーザファイバ 2 を収納し、それをマッチングオイル 6 で満たし、ファイバ収納ボックス 4 内部に励起光を導入し、導入された励起光はファイバ収納ボックス 4 内部で反射を繰り返し

ながら、レーザファイバ 2 のドープコア 2 a を励起し、レーザ光を発生させることとしたため、効率のよいレーザ光の発生を簡単な装置構成で実現することが可能となり、装置の生産コスト低減が可能となる。

【0038】

また、マッチングオイル 6 を流動させながら励起光を照射することとしたため、マッチングオイルを形成する分子の一部が常に強いレーザ光で照射されることがなくなり、マッチングオイル 6 のレーザ耐性を著しく向上させることができる。

【0039】

さらに、マッチングオイル 6 を流動させながら励起光を照射することとしたため、熱に弱い非石英系ガラスクラッド 2 b の冷却を行うことが可能となり、レーザファイバ 2 の耐久性を向上させることが可能となる。

【0040】

なお、本形態ではレーザファイバ 2 として非石英系ファイバを用いたが、レーザ活性物質に Yb^{3+} 、 Er^{3+} 、 Ce^{3+} 、 Tm^{3+} 、 Ho^{3+} 等を用い、クラッドに石英ガラスを用いることとしてもよい。

【0041】

また、非石英ガラスクラッド 2 b とほぼ同じ屈折率で励起光波長において透明な樹脂を用い、非石英ガラスクラッド 2 b の外周を被覆することとしてもよい。この場合、この被覆ができるだけ薄い方が冷却効率を高くすることができ、レーザダメージの発生確率も小さいので好ましい。

【0042】

【実施例 1】

第 1 の実施の形態において、コア径 $50\mu m$ 、クラッド径 $125\mu m$ 、開口数 0.2 の ZrF_4 系フッ化物ガラスファイバのコア内部に 1 at % の Nd^{3+} イオンをドープした $50m$ の長さのレーザファイバを $250 \times 180 \times 30$ の直方体容器の中に詰め込み、屈折率 1.51、室温での粘性 30 poise の波長 $0.5 \sim 1.4\mu m$ にわたって透明なマッチングオイルを流量 1 リットル/分でこの直方体容器に流すこととした。この容器は厚さ 0.5 mm の透明弗素樹脂で形成

されており、その外側を金でコートしてある。この容器において、長さが 1 8 0 mm である側の側面には等間隔に横 2 0 列 x 縦 2 列の励起光導入用の窓が開けられ、それらの窓には、1 . 0 x 0 . 3 mm の矩形断面を有する長さ 1 . 5 m の励起光導入用ファイバ（開口数 0 . 2）が接続されている。励起光導入用ファイバの容器に接続されていない側の一端は、それぞれ波長 0 . 8 μ m、出力 1 0 0 W のレーザーダイオードと光学レンズを介し結合した。レーザーファイバの一方の端面には反射率 9 9 . 9 % の反射ミラーを垂直に押し付け、もう一方の端面は破断面のままにした（反射率約 4 %）。合計 2 k W の励起光を導入し、レーザーファイバの破断面の端面から 0 . 5 k W の波長 1 . 0 5 μ m のレーザ発振を確認した。

【 0 0 4 3 】

次に、図 3 を使用して第 2 の実施の形態を説明する。

図 3 は、第 2 の実施の形態におけるレーザ光発生装置 1 0 の構成図である。

本形態のレーザ光発生装置 1 0 は、1 つながりの非石英系光ファイバであるレーザファイバ 1 1、マッチングオイルの流れをスムーズにするセパレータ 1 2、反射ミラー 1 3、励起光を導入する励起光 L D 1 4、表面に鏡面金メッキ処理された金属基盤 1 5、マッチングオイルを金属基盤 1 5 内部に導入するマッチングオイル導入部 1 7 及びマッチングオイルを金属基盤 1 5 から排出するマッチングオイル排出部 1 6 により構成されている。

【 0 0 4 4 】

金属基盤 1 5 の内部には円筒状の空間を設けており、レーザファイバ 1 1 は、その円筒内の外周から中心に向かう渦巻き状に配置される。そして、この渦巻きの中心に位置することとなるレーザファイバ 1 1 の端面には反射ミラー 1 3 が取り付けられ、レーザファイバ 1 1 の残りのもう一端は金属基盤 1 5 の外部に引き出される。レーザファイバ 1 1 の構成については、第 1 の実施の形態と同様であるため説明を省略する。

【 0 0 4 5 】

金属基盤 1 5 の内部に配置されたレーザファイバ 1 1 の上には、レーザファイバ 1 1 からドープコアを除いたコア無しファイバであるセパレータ 1 2 が中心点に終端部をもたない渦巻き状に配置される。マッチングオイル導入部 1 7 から導

入されるマッティングオイルは、このセパレータ 1 2 に沿って金属基盤 1 5 内部を流動し、マッティングオイル排出部 1 6 から排出される。ここで、セパレータ 1 2 の材質は、第 1 の実施の形態で説明した非石英ガラスクラッドと同じであり、その光の屈折率はマッティングオイルとほぼ等しいため、セパレータ 1 2 は励起光の進行を妨げない。

【0 0 4 6】

励起光 L D 1 4 は、金属基盤 1 5 内部の円筒の側面に複数配置され、この円筒内に励起光を導入する。

導入された励起光は、金属基盤 1 5 内で反射を繰り返しながら、レーザファイバ 1 1 を励起しレーザ光を発生させる。発生したレーザ光は、レーザファイバ 1 1 の両端に進み、反射ミラー 1 3 に達したレーザ光はそこで反射され、レーザファイバ 1 1 のもう一端から取り出される。

【0 0 4 7】

【実施例 2】

—第 2 の実施の形態において、コア径 $100\ \mu\text{m}$ 、クラッド径 $125\ \mu\text{m}$ 、開口数 0.2 の $\text{AlF}_3\text{-ZrF}_4$ 系ガラスファイバのコア内部に 5 at % の Er^{3+} イオンをドープしたレーザファイバを外周 $100\text{mm}\ \phi$ の渦巻状（1 層）にして金めっきを施した金属板で構成される筐体に収めた。そして、このように配置されたレーザファイバの上に太さ $100\ \mu\text{m}$ のコアなし（単層） $\text{AlF}_3\text{-ZrF}_4$ 系ガラスファイバをセパレータとして配置した。このファイバはマッティングオイルの流れをスムーズにする役割を果たす。このセパレータはレーザファイバのクラッドと同じ材質で作成されているのでマッティングオイルに浸されると光学的に同一となり、励起光の進行を何ら妨害しない。セパレータの端面付近にマッティングオイルを流すためのマッティングオイル導入部、排出口を設け、0.1 リットル／分の割合で屈折率 1.448 のマッティングオイルを流した。励起光はディスクの周囲に配置された発振波長 $0.98\ \mu\text{m}$ のパルスの発振のレーザダイオードによって行い、合計で平均 500 W 投入した。レーザファイバの片端面は反射率 99 % のミラーを押し付け、もう一端面は破断面のままとした。結果、平均 50 W、繰り返し 100Hz の波長 $2.8\ \mu\text{m}$ 帯のパルスレーザ発振を確認できた。

【0048】

次に、図4を使用して第3の実施の形態を説明する。

図4は、第3の実施の形態におけるレーザ光発生装置20の構成図である。

レーザ光発生装置20は、1つなりの非石英系光ファイバであるレーザファイバ21、反射ミラー22、内側構成体23f、外側構成体23e、金属製筐体23、マッチングオイル導入部23b、マッチングオイル排出部23a及びマッチングオイルの流れをスムーズにするセパレートファイバ23c、23dによって構成されている。

【0049】

金属製筐体23は、その内側を金メッキ処理されており、その内部に円筒形の外側構成体23eを有している。外側構成体23eの内部には、外側構成体23よりもその底面半径の小さい円筒形の内側構成体23fが配置され、この内側構成体23fの側面と外側構成体23eの側面とに囲まれた空間の上下を金メッキ層の表面に透明フッ素樹脂層を設けた板でふさぐことにより密封される。内側構成体23f及び外側構成体23eは共に透明フッ素樹脂により構成されており、内側構成体23fはその内側の側面に金メッキ処理が施されている。

【0050】

レーザファイバ21は、内側構成体23fの側面に複数回巻き付けられることにより内側構成体23fの側面と外側構成体23eの側面とに囲まれた空間内に配置され、その両端を金属製筐体23の外部に引き出される。金属製筐体23の外部に引き出されたレーザファイバ21の一端には反射ミラー22が取り付けられ、もう一端は破断面のまま配置される。

【0051】

内側構成体23fの側面と外側構成体23eの側面とに囲まれた空間の上部には、マッチングオイル導入部23b及びマッチングオイル排出部23aが配置され、この空間内部にマッチングオイルを循環させる。

【0052】

また、この空間内部には複数のセパレートファイバ23c、23dが配置される。各セパレートファイバ23c、23dは、内側構成体23fの側面に巻き付

けられたレーザファイバ 2 1 の外側に金属製筐体 2 3 の底面と垂直方向に配列される。各セパレートファイバ 2 3 c、2 3 d は、内側構成体 2 3 f の側面と外側構成体 2 3 e の側面との隙間と同じ程度の太さを有しており、それらがある一定の間隔で配置することにより、マッシングオイルの流動経路を形成する。

【0 0 5 3】

複数配置されるセパレートファイバ 2 3 c、2 3 d のうちマッシングオイル導入部 2 3 b とマッシングオイル排出部 2 3 a との間に配置されるセパレートファイバ 2 3 c は、その長さを内側構成体 2 3 f 及び外側構成体 2 3 e の高さと同じとし、マッシングオイル導入部 2 3 b が接続される領域とマッシングオイル排出部 2 3 a が接続される領域とを分割する。

【0 0 5 4】

それ以外セパレートファイバ 2 3 d の長さはセパレートファイバ 2 3 c よりも短いものとし、それにより生じた隙間をマッシングオイルが通過することとなる。これらのセパレートファイバ 2 3 d は、その一端を内側構成体 2 3 f と外側構成体 2 3 e とに囲まれた空間の上面もしくは下面に接して配置され、1 つのセパレートファイバ 2 3 d が内側構成体 2 3 f と外側構成体 2 3 e とに囲まれた空間の上面に接して配置されているときには、その隣に配置されるセパレートファイバ 2 3 d は内側構成体 2 3 f と外側構成体 2 3 e とに囲まれた空間の下面に接して配置され、内側構成体 2 3 f と外側構成体 2 3 e とに囲まれた空間の下面に接して配置されているセパレートファイバ 2 3 d の隣に配置されるセパレートファイバ 2 3 d は、内側構成体 2 3 f と外側構成体 2 3 e とに囲まれた空間の上面に接して配置される。このようにセパレートファイバ 2 3 d を配置することにより、マッシングオイルは内側構成体 2 3 f 及び外側構成体 2 3 e の側面を上下に移動しながら流動していく。

【0 0 5 5】

ここで、セパレートファイバ 2 3 c、2 3 d は、第 1 の実施の形態で説明した非石英ガラスクラッドと同じ材質で構成されており、マッシングオイルとも光の屈折率がほぼ等しいため、励起光の進行を妨げない。

【0 0 5 6】

励起光は、内側構成体 2 3 f と外側構成体 2 3 e とに囲まれた空間の上部から照射され、照射された励起光はこの空間内で反射を繰り返しながら、レーザファイバ 2 1 を励起し、それにより生じたレーザ光は、反射ミラー 2 2 が取り付けられていないレーザファイバ 2 1 の一端から取り出されることとなる。

【0 0 5 7】

【実施例 3】

第 3 の実施の形態において、コア径 $50\ \mu\text{m}$ 、クラッド径 $125\ \mu\text{m}$ 、開口数 0.2 の G a - N a - S 系ガラスファイバのコア内部に 0.4 at % の D y³⁺ イオンをドープしたレーザファイバを外周 $100\text{mm}\ \phi$ の円筒の側面に 1 層巻き付けた。この円筒は透明弗素樹脂により形成されており、その内側を金メッキ加工してある。そして、図 4 に示すように巻き付けたレーザファイバの外側に、太さ $100\ \mu\text{m}$ のコアなし（単層）G a - N a - S 系ガラスファイバをセパレータとして配置した。このファイバはマッチングオイルの流れをスムーズにする役割を果たす。このセパレータはレーザファイバのクラッドと同じ材質で構成されており、マッチングオイルに浸されると光学的にクラッド及びマッチングオイル同一となるため、励起光の進行を何ら妨害しない。このように組み合わせた構成体の外側に内径 100.30mm 、厚み 0.5mm の透明弗素樹脂を配置する。その外側は割り型の内面金の鏡面を有する金属型で覆った。シリンダーの上部にはマッチングオイルを流すための導入、排出口が設けてあり、屈折率 2.14 のマッチングオイルを 0.1 リットル／分の割合で流した。励起光は円筒の周囲に配置された発振波長 $0.8\ \mu\text{m}$ のレーザダイオードによって行い、合計で 2.5 kW 投入した。レーザファイバの片端面は波長 $3.3\ \mu\text{m}$ の光に対して反射率 99 % のミラーを押し付け、もう一端面は破断面のままとした。結果、1.5 kW の波長 $3.3\ \mu\text{m}$ 帯のレーザ発振を確認できた。

【0 0 5 8】

次に、図 5 を使用して第 4 の実施の形態を説明する。

図 5 は、第 4 の実施の形態におけるレーザ光発生装置 3 0 の構成図である。

本形態のレーザ光発生装置 3 0 は、1 つながりのレーザファイバ 3 1、マッチングオイル導入部 3 2、励起光をレーザファイバ 3 1 に導入する光ダクト 3 3 a

、3 3 b、マッティングオイル排出部 3 4、反射ミラー 3 5、表面を透明フッ素樹脂加工された金線 3 7 a、3 7 b、及び表面を金メッキされ、さらにその表面を透明フッ素樹脂加工した金属基盤 3 6 により構成されている。

【0 0 5 9】

レーザファイバ 3 1 は複数箇所では折り返されながら金属基盤 3 6 内に平面的に配置され、金属基盤 3 6 内に平面状に並べられたレーザファイバ 3 1 の列の両端部分には、そのレーザファイバと平行に金線 3 7 a、3 7 b が配置される。

【0 0 6 0】

金属基盤 3 6 内に配置されたレーザファイバ 3 1 上には 2 つの光ダクト 3 3 a、3 3 b が配置され、これらの光ダクト 3 3 a、3 3 b を介して励起光がレーザファイバ 3 1 に導入される。そして、これらの金属基盤 3 6 内に配置されたレーザファイバ 3 1、金線 3 7 a、3 7 b、光ダクト 3 3 a、3 3 b は、表面を金メッキ処理され、さらにその表面を透明フッ素樹脂加工した板を金属基盤 3 6 にかぶせることにより、金属基盤 3 6 内に収納される。この際、金線 3 7 a、3 7 b が配置されていることにより、金属基盤 3 6 内に配置されたレーザファイバ 3 1 の列は、金線 3 7 a、3 7 b、金属基盤 3 6 及び表面を金メッキ処理され、さらにその表面を透明フッ素樹脂加工した板により、その周囲を囲まれ、マッティングオイル導入部 3 2 及びマッティング排出部 3 4 以外の部分を密封されることとなる。

【0 0 6 1】

マッティングオイル導入部 3 2 からはマッティングオイルが導入され、導入されたマッティングオイルは、金属基盤 3 6 内に配置されたレーザファイバ 3 1 を満たしながら流動し、マッティングオイル排出部 3 4 から排出される。

【0 0 6 2】

励起光は光ダクト 3 3 a、3 3 b に導入され、光ダクト 3 3 a、3 3 b に導入された励起光は金属基盤 3 6 内のレーザファイバ 3 1 に導入される。励起光を導入されたレーザファイバ 3 1 は、レーザ光を発生させ、発生したレーザ光はレーザファイバ 3 1 の両端に伝わり、反射ミラー 3 5 が設置されていない端面に達したレーザ光はそこから取り出され、反射ミラー 3 5 が配置されている側に達した

レーザ光は、そこで反射され、反射ミラー 3 5 が設置されていない端面から取り出される。

【0 0 6 3】

【実施例 4】

第 4 の実施の形態において、コア径 $50\ \mu\text{m}$ 、クラッド径 $125\ \mu\text{m}$ 、開口数 0.2 の AlF_3 系フッ化物ガラスファイバのコア内部に 1.0 at % の Nd^{3+} イオンと 0.01 at % の Ce^{3+} イオンを共ドープした全長 $200\ \text{x}$ 幅 $25\ \text{mm}$ の形状に一つながりのレーザファイバを折り返しながら平板状に密に配置した。基盤には鏡面の金表面を有する平板に厚さ $0.01\ \mu\text{m}$ の透明弗素樹脂皮膜を均質に付けたものを用い、基盤に平面状に並べられたレーザファイバの列の両端部分には、そのレーザファイバと平行に透明弗素樹脂の被覆を薄く付けた $200\ \mu\text{m}$ の純金線を配置した。

【0 0 6 4】

そして、基盤に並べられたレーザファイバ上部に、光ダクトに励起光を導入するための窓を有する鏡面金めっき表面に $0.01\ \text{mm}$ の透明弗素樹脂を塗布した金属板をかぶせた。

【0 0 6 5】

ここで、レーザファイバの両端部分に配置された純金線によって両端部分の機密性が高められるため、強い圧力でのマッチングオイルの流動が可能となる。作成されたファイバ整列部全体を直角に横断するように波長 $1.05\ \mu\text{m}$ のレーザ光を反射するマスクを置き、そこにエキシマーレーザ（波長 $256\ \text{nm}$ ）を照射し、その屈折率変化を誘起することによりレーザファイバのコア内部にチャープドグレーティングを形成した。このチャープドグレーティングはマルチモードのモード分散に対応し、各モードにおいて波長 $1.05\ \mu\text{m}$ 付近の透過率を低くする。その結果、波長 $1.05\ \mu\text{m}$ 付近の増幅された自然放出光は抑制され、波長 $1.33\ \mu\text{m}$ のレーザー発振が可能になる。

【0 0 6 6】

マッチングオイル導入部から 0.1 リットル／分の割合で屈折率 1.432 のマッチングオイルを流し、発振波長 $0.8\ \mu\text{m}$ のレーザダイオードからの励起光

を配置された光ダクトを通して合計で 2. 8 k W 投入した。レーザファイバの片端面は反射率 9 9 % のミラーに押し付け、もう一端面は破断面のままとした。結果、0. 5 k W の波長 1. 3 3 μ m 帯のレーザ発振を確認できた。

【0 0 6 7】

次に、図 6 を用いて第 5 の実施の形態を説明する。

図 6 は第 5 の実施の形態における光信号増幅器 5 0 の構成図である。

光信号増幅器 5 0 は、1 つながりの非石英系光ファイバであるレーザファイバ 5 1、レーザファイバ 5 1 を巻き付ける巻き付けドラム 5 2、励起光導入用ファイバ 5 3、マッティングオイル導入部 5 4、マッティングオイル排出部 5 5、バンドル部 5 7、Oーリング 5 8、隔壁 5 9、内面を金メッキ処理され、さらにその表面を透明フッ素樹脂加工された金属治具 6 0 によって構成されている。

【0 0 6 8】

レーザファイバ 5 1 は、複数箇所ですり返されバンドル部 5 7 に束ねられる。レーザファイバ 5 1 のすり返し部分は、バンドル部の両端に位置する巻き付けドラム 5 2 に巻き付けられ固定される。レーザファイバ 5 1 の両端面は破断面のまま配置される。

【0 0 6 9】

バンドル部 5 7 のレーザファイバ 5 1 の長手方向における両端部分には複数の励起光導入用ファイバ 5 3 の先端が配置され、バンドル部 5 7 内への励起光の導入を行う。

【0 0 7 0】

バンドル部 5 7 の長手方向の中央部分には、バンドル部 5 7 を挟み込むように隔壁 5 9 が取り付けられ、隔壁 5 9 の外側には Oーリング 5 8 が取り付けられる。

【0 0 7 1】

そして、このように配置されたレーザファイバ 5 1、巻き付けドラム 5 2、励起光導入用ファイバ 5 3、バンドル部 5 7、隔壁 5 9、Oーリング 5 8 は、箱状の金属治具 6 0 内部に納められ、さらにその上部を、内部を金メッキし、さらにその表面を透明フッ素樹脂で覆った板によりふさがれる。

【 0 0 7 2 】

この際、レーザファイバ 5 1 の両端部分及び励起光導入用ファイバ 5 3 のバンドル部に接続されていない側の端面部分は、金属治具 6 0 の外部に配置される。隔壁 5 9 は金属治具 6 0 内部を 2 つの領域に分割し、Oーリング 5 8 はその機密性を高める。隔壁 5 9 によって分割された一方の領域には、マッチングオイル導入部 5 4 が接続され、もう一方の領域にはマッチングオイル排出部 5 5 が取り付けられる。

【 0 0 7 3 】

図 7 にバンドル部 5 7 の A - A 断面図を示す。

バンドル部 5 7 は、折り返されたレーザファイバ 5 1 が束ねられており、その束の隙間をマッチングオイル 6 1 が満たしている。レーザファイバ 5 1 は、ドープコア 5 1 a 及び非石英ガラスクラッド 5 1 b により構成されており、ドープコア 5 1 a を中心とし非石英ガラスクラッド 5 1 b を外周とする同軸構造を有する。

【 0 0 7 4 】

バンドル部の外壁部分は、その内部を鏡面金メッキ処理された鏡面金メッキ金属治具 5 7 b 及び鏡面金メッキ金属治具 5 7 b の鏡面金メッキ処理部の表面を覆う透明フッ素樹脂クラッド 5 7 a により構成されており、内部に取り込まれた励起光バンドル部内で反射させる構造となっている。

【 0 0 7 5 】

ここで、非石英ガラスクラッド 5 1 b 及びマッチングオイル 6 1 は光の屈折率がほぼ等しいものとし、ドープコア 5 1 a の光の屈折率は、非石英ガラスクラッド 5 1 b 及びマッチングオイル 6 1 よりも大きいものとする。また、透明フッ素樹脂クラッド 5 7 a の光の屈折率は、非石英ガラスクラッド 5 1 b 、マッチングオイル 6 1 及びドープコア 5 1 a よりも小さいものとする。

【 0 0 7 6 】

図 8 に、図 6 における B 部の詳細図を示す。

B 部には、励起光導入用ファイバ 5 3 の先端が配置され、この励起光導入用ファイバ 5 3 の先端から励起光を照射することにより、レーザファイバ 5 1 に励起

光を導入する。励起光導入用ファイバ 5 3 には、比較的太い径のもの、または市販の高出力レーザダイオードと結合の良い帯状のファイバを使用する。

【0 0 7 7】

図 8 において、 θ_p は励起光導入用ファイバ 5 3 の全反射臨界角を示しており、励起光導入用ファイバ 5 3 から照射される励起光は、 $2 \times (90 - \theta_p)$ の角度で広がりをもった光としてレーザファイバ 5 1 内に導入される。

【0 0 7 8】

θ_b は、マッチングオイル 6 1 と透明フッ素樹脂クラッド 5 7 a における全反射臨界角を示しており、この全反射臨界角 θ_b 以内の角度で透明フッ素樹脂クラッド 5 7 a に達した励起光は、透明フッ素樹脂クラッド 5 7 a で全反射され、透明フッ素樹脂クラッド 5 7 a 内部に閉じこめられることとなる。

【0 0 7 9】

励起光の導入部である B 部は、励起光の導入の効率を図るため、レーザファイバ 5 1 及び透明フッ素樹脂クラッド 5 7 a に広がりをもたせており、図 8 の場合、B 部におけるレーザファイバ 5 1 及び透明フッ素樹脂クラッド 5 7 a は、バンドル部 5 7 の中心軸に対し、外部に θ_t の角度をもった広がりをもっている。

【0 0 8 0】

ここで、励起光導入用ファイバ 5 3 からレーザファイバ 5 1 に導入されるすべての励起光は透明フッ素樹脂クラッド 5 7 a で全反射されバンドル部 5 7 内に導入されることが望ましいが、その為には励起光導入用ファイバ 5 3 から照射される励起光と透明フッ素樹脂クラッド 5 7 a 表面からなる角度が、全反射臨界角 θ_b 以下である必要がある。この励起光導入用ファイバ 5 3 から照射される励起光と透明フッ素樹脂クラッド 5 7 a 表面からなる角度がもっとも大きくなるのは、励起光導入用ファイバ 5 3 から照射された励起光が、上記に述べたバンドル部 5 7 の中心軸に対し外部に θ_t の角度の広がりをもった透明フッ素樹脂クラッド 5 7 a に到達するときであり、その時の励起光導入用ファイバ 5 3 から照射される励起光と透明フッ素樹脂クラッド 5 7 a 表面からなる角度は、 $(\theta_p + \theta_t)$ で表される。そのため、B 部のレーザファイバ 5 1 及び透明フッ素樹脂クラッド 5 7 a の広がり、B 部の外部への広がり角 θ_t が $(\theta_p + \theta_t) < \theta_b$ を満たす

ように構成される。

【0081】

次に、図6を用いてレーザ発生装置50の動作について説明する。

マッチングオイル導入部54から導入されたマッチングオイルは、隔壁59により分岐された一方の領域をみたし、その後バンドル部57内部を流動して隔壁59により分岐されたもう一方の領域に達する。その後、マッチングオイルはその領域を満たし、マッチングオイル排出部55から排出される。

【0082】

励起光導入ファイバ53から導入された励起光は、バンドル部57内で反射を繰り返しながらレーザファイバ51のドープコア51aに達し、励起光が照射されたレーザファイバ51はレーザーファイバ51の片端より導入された入植信号光を増幅する。そして、もう一方の端面より増幅された信号光が取り出される。

【0083】

【実施例5】

第5の実施の形態において、コア径 $10\mu\text{m}$ 、クラッド径 $125\mu\text{m}$ 、開口数0.11の多成分アルミノシリケートガラスファイバのコア内部に5000ppmw tの Er^{3+} イオンと5wt %の Yb^{3+} イオンをコドープしたレーザファイバをドープしたレーザファイバをバンドル部分長が250mmになるように折り返した。全長230mのファイバを用い、バンドルの折り返し数を452回とすることにより、ファイバー往復あたりの長さを1000mmとした。バンドル部の両端面に断面形状 $10.0\times 0.1\text{mm}$ 矩形の励起光導入用ファイバ5本ずつ、合計10本を差し込み、中央に隔壁を取り付けた金属治具で囲い込んだ。金属治具は、真鍮をベースとし、その表面に鏡面純金メッキ処理を施し、さらにその表面を屈折率1.34の透明弗素樹脂で覆った。

【0084】

レーザファイバの励起光導入部分より外にはみ出した部分には屈折率1.34の透明弗素樹脂を塗布し、励起光導入用ファイバには屈折率1.445の透明紫外線硬化樹脂を塗布した。

【0085】

このように構成したレーザ本体を金属筐体中に収めた。この際、レーザ本体の隔壁により金属筐体の内部を 2 つの領域に区分することとした。一方の領域にはマッティングオイル導入部が設置され、もう一方の領域にはマッティングオイル排出部が設置される。そして、マッティングオイル導入部をオイル循環ポンプに接続して屈折率 1.523 の透明マッティングオイルを筐体内部に流し込み、圧力をかけてレーザバンドル部分を透過するようにマッティングオイルを循環させた。ここでの圧力は 3 kg/cm^2 とした。ファイバの取り出し部分はしっかりと樹脂で封止し、筐体内部から取り出し圧力がもれないようにした。レーザファイバの片端には波長 $1.53 \sim 1.57 \mu\text{m}$ の信号光を 40 波長同時に入射できるようにした。そして、もう一方の片端面は、斜め破断接続で信号光の取り出し用石英ファイバーと接続した。

【0086】

励起光導入用ファイバは、シリンドリカルレンズを介して発振波長約 $0.98 \mu\text{m}$ 、最大出力 50 W の半導体レーザに結合され、励起光をバンドル部分に導入することとした。導入した信号光の強度は合計 6 dBm、そして増幅された信号光の出力は合計 55 dBm に達した。この際、マッティングオイルの励起光レーザによるレーザ損傷は全く観察されなかった。また、励起光強度を調整する事によって波長間の増幅偏差を $\pm 1 \text{ dB}$ 以下に抑える事ができた。

【0087】

なお、以上の説明において、レーザファイバの断面形状を円形及び四角形として説明したが、その他の形状のレーザファイバを使用してもよく、効率の上では、矩形ないし D 型、樽型のほうが好ましい。

【0088】

また、第 1、第 2、第 3、第 4 及び第 5 の実施の形態では、それぞれの構成をレーザ光発生装置として説明したが、各構成において反射ミラーを取り除くことにより、光信号増幅器として使用することとしてもよい。

【0089】

さらに、第 6 の実施の形態では、その構成を光信号増幅器として説明したが、この構成においてレーザファイバ 51 の一端面にミラーを取り付けることにより

、レーザ光発生装置として使用することとしてもよい。

【0090】

【発明の効果】

本発明のレーザ光発生装置は、励起光反射部に非石英系光ファイバの外周部と略屈折率が等しい流動性媒質と十分長い光ファイバとを収納することとしたので、製造が容易で、効率のよいレーザ光発生装置を実現できる。

【0091】

また、流動性媒質を流動させることとしたので、発熱等による流動性媒質の劣化及び非石英系光ファイバの劣化を抑えることができ、耐光パワー性が高いレーザ光発生装置を実現できる。

【0092】

本発明の光信号増幅器は、励起光反射部に光ファイバの外周部と略屈折率が等しい流動性媒質と十分長い非石英系光ファイバとを収納することとしたので、製造が容易で、効率のよい光信号増幅器を実現できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

第1の実施の形態におけるレーザ発生装置の構成図である。

【図2】

ファイバ収納ボックス4内部の様子を表した拡大断面図である。

【図3】

第2の実施の形態におけるレーザ光発生装置の構成図である。

【図4】

第3の実施の形態におけるレーザ光発生装置の構成図である。

【図5】

第4の実施の形態におけるレーザ光発生装置の構成図である。

【図6】

第5の実施の形態におけるレーザ光発生装置の構成図である。

【図7】

バンドル部のA-A断面図を示す。

【図 8】


図 6 における B 部の詳細図を示す。

【符号の説明】


- 1 レーザ光発生装置
- 2 レーザファイバ
- 3 励起光導入用ファイバ
- 4 ファイバ収納ボックス
- 4 a マッチングオイル導入口
- 4 b マッチングオイル排出口
- 5 反射ミラー
- 6 マッチングオイル

【書類名】 図面


【図 1】




【図 2】




【図 3】




【図 4】




【図 5】




【図 6】



【図 7】



【図 8】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 製造が容易なレーザ光発生装置及び光信号増幅器において高い耐光パワー性を実現する。

【解決手段】 ファイバ収納ボックス 4 内に非石英系光ファイバであるレーザファイバ 2 を収納し、それをマッチングオイル 6 で満たし、マッチングオイル 6 をファイバ収納ボックス 4 内に流動させながらファイバ収納ボックス 4 内部に励起光を導入し、導入された励起光はファイバ収納ボックス 4 内部で反射を繰り返しながら、レーザファイバ 2 のドープコア 2 a を励起し、レーザ光を発生させる。

【選択図】 図 1

特願平 1 1 - 1 4 4 3 3 2

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [0 0 0 1 1 3 2 6 3]

1. 変更年月日 1 9 9 0 年 8 月 1 6 日
[変更理由] 新規登録
住 所 東京都新宿区中落合 2 丁目 7 番 5 号
氏 名 ホーヤ株式会社
2. 変更年月日 2 0 0 2 年 1 2 月 1 0 日
[変更理由] 名称変更
住 所 東京都新宿区中落合 2 丁目 7 番 5 号
氏 名 H O Y A 株式会社